




Carbopoxy+



Couche de finition pour sol de garage
Fini Super Lustré

(149-303 /3,78L)

MISE À JOUR

22 juillet 2015
Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour en consultant notre site : techniseal.com
Canada et É.-U. : composez le 1 800 465-7325
Autres : composez le (514) 523-8324 (Canada)

UTILISATIONS

- Sols de garage

PROPRIÉTÉS

- Offre une protection optimale au système Carbopoxy®
- Prévient l'usure causée par les pneus chauds

DESCRIPTION

La couche de finition Carbopoxy+® de Techniseal® est un Protecteur transparent à base d'eau et à composant unique fait de polycarbonate modifié à l'époxy et d'acrylique. Le Carbopoxy+® ne nécessite pas le mélange de deux composants et est donc prêt à appliquer. Microporeux, il laisse respirer le béton. Une fois appliqué sur le Carbopoxy® couleur comme couche de finition, il offre un fini super-lustré et une protection optimale. Facile à nettoyer, le Carbopoxy+® réduit la poussière et prévient l'effritement de la surface.

MODE D'EMPLOI

AVANT DE COMMENCER

• Attendre 30 jours avant d'appliquer sur du béton neuf. Toujours appliquer sur du béton déjà traité avec ce produit ou avec le Carbopoxy® couleur. • **TOUJOURS FAIRE UN ESSAI** sur une petite zone peu apparente d'environ 0,4 m^2 (4 pi^2) afin de vous assurer que le résultat réponde à vos attentes.

IMPORTANT : Effectuez un **TEST D'HUMIDITÉ** en collant sur le plancher un morceau de polythène de 40 cm X 40 cm (16" X 16") à l'aide d'un ruban adhésif très collant. Après 24 heures, s'il y a des gouttes d'eau sous le polythène, cela signifie qu'il y a présence d'humidité dans le béton : **NE PROCÉDEZ PAS** et communiquez avec Techniseal® au 1 800 465-7325. Inversement, si tout est sec, vous pouvez procéder à l'application du système Carbopoxy.

PRÉPARATION DE LA SURFACE (ESSENTIEL)

Aucune préparation n'est nécessaire, si appliqué moins de 48 heures après l'application du Carbopoxy® couleur ou de l'apprêt Carboprime (149-763).

APPLICATION

Conditions d'application :

- La surface doit être propre, tiède au toucher et sèche (24 à 48 heures sans humidité).
- NE PAS appliquer si la température à l'intérieur du garage est inférieure à 15 °C.
- Employer la même méthode d'application du début à la fin.

Outils nécessaires : Rouleau à poil pour surfaces semi-lisses (7 à 10 mm).

Ne pas diluer. Agiter le contenant ou remuer le produit avant et pendant l'application. Si désiré, pour rendre la surface moins glissante lorsque mouillée, mélanger du Carbogrit de Techniseal (145-980) au Protecteur avant d'appliquer, tel qu'indiqué sur l'étiquette du produit.

À l'aide d'un rouleau à poil pour surfaces semi-lisses, appliquer une seule couche de Protecteur en procédant sans interruption, afin de prévenir les marques de chevauchement. Si un aspect plus lustré et une plus grande protection sont désirés, laisser sécher 24 heures avant d'appliquer une seconde couche en suivant la même méthode.
Circulation : Piétonne : 24 heures/Véhiculaire : Attendre 15 jours avant d'y stationner une voiture. Si cela est impossible, protéger avec du carton les surfaces en contact prolongé avec les pneus d'automobile.

ENTREPOSAGE

Craint le gel. Entreposer dans un endroit frais et sec.

NETTOYAGE ET ÉLIMINATION

Nettoyer les outils et les mains à l'eau chaude et savonneuse. Consultez votre détaillant ou votre municipalité quant à l'élimination des contenants vides ou de tout produit non utilisé.

POUVOIR COUVRANT

Si appliqué sur du Carbopoxy® couleur : 3,78 L couvrent jusqu'à 45 m^2 (500 pi^2). Si appliqué sur du béton nu : 3,78 L couvrent jusqu'à 25 m^2 (275 pi^2). La consommation dépendra de la porosité de la surface. La deuxième couche nécessitera moins de produit.

MISES EN GARDE

• Ne pas appliquer sur une surface sale ou poussiéreuse. • Il ne doit pas y avoir d'eau sur la surface avant 30 jours suivants l'application. • Sur une surface friable ou de qualité moyenne, le produit pourrait s'user prématurément aux endroits de passage des voitures ; au besoin, retoucher les endroits usés. • Durant les temps froids, le produit pourrait mal adhérer sur les surfaces situées près des portes.

EMPAQUETAGE

Code de produit	Couleurs	Format détail	Unités par boîte	Unités par palette
149-303	Diamant transparent	3.78 L	4	180

AVERTISSEMENT

PEUT IRRITER LES YEUX. Éviter tout contact avec les yeux. **TENIR HORS DE PORTÉ DES ENFANTS. PREMIERS SOINS :** En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes.
Catégorie de revêtement : Produit de scellement hydrofuge pour béton et maçonnerie (concentration maximale en COV : 400 g/L).

TRANSPORT

Terre et mer
NON RÉGLEMENTÉ

GARANTIE LIMITÉE

TECHNISEAL® garantit le CARBOPOXY+® contre tout défaut de fabrication. Cependant, comme elle n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface et sur l'application du produit, la société ne peut garantir le résultat obtenu. La garantie de TECHNISEAL® se limite uniquement au remplacement d'un produit qui s'avère défectueux, et ne couvrira jamais les coûts de main-d'œuvre. Une preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation. Avis : L'utilisateur devra conditions d'utilisation prévues. Dans le cas où aucun essai n'aurait été effectué, la garantie ne s'appliquera qu'à l'application sur 0,4 m^2 (4 p^2).